

YOL ÇİZGİ BOYASI

ÜRÜN TANIMI

Değişik iklim koşullarına, U/V ye dayanıklı, sürtünme direnci yüksek, su bazlı akrilik reçinelerden mamul yüksek performanslı mat yol çizgi boyasıdır.

KULLANIM ALANLARI

Asfalt yüzeylerde, Kaldırım taşlarının boyanmasında, Otopark işaretlemelerinde.

UYGULAMA

Yüzey Hazırlama: Uygulama yapılacak yüzeyler kir, toz, yağ ve serbest partiküllerden mekanik usuller arındırılmalı ve kuru olmalıdır. **Uyarı:** Epoxy zeminler, Helikopter perdahlı yüzeylere uygulama yapılamaz..

Ürün Hazırlama ve Uygulama: Ürün ambalajında kullanıma hazırdır. İnceltme yapılmaz. Kullanmadan önce iyice karıştırılmalıdır. Asfalt veya mineral zemin sıcaklığı +5 -40 °C arasında olmalı, bağıl nem %70 in üzerinde olmamalı ve asfalt kuru olmalıdır. ISOWEIR YOL ÇİZGİ BOYASI üzerine, yüzey kuruma gerçekleşmeden, cam kürecikler 350 gr/m² tüketim esas alınarak püskürtülmelidir. Cam küreler, yansıtıcılık sağlayarak, gece görüşünde yol emniyetinin sağlanmasına yardımcı olur.





ISOWEIR[®]
PAINT & INSULATION SYSTEMS

ÖZELLİKLER, AVANTAJLAR

- ◆ Sürtünme direnci yüksektir.
- ◆ U/V dayanımı vardır.
- ◆ Kopma, çekme mukavemeti yüksektir.

SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

- ◆ Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
- ◆ Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
- ◆ Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	Beyaz, Sarı, Kırmızı
Parlaklık	Mat
Görünüm	-
Yoğunluk (20 °C)	1,30 – 1,35 kg / lt
Kuru Film Kalınlığı	-
Katı Madde (% Ağırlık)	-
Viskozite (25 °C)	-
PH (25 °C)	-
Kopma Uzaması	-
Su Aktarım Hızı	-
Isı Mukavemeti (°C)	-
Uygulama Sıcaklığı (°C)	+20.+30 / %70 nem
Uygulama Aparatları	Özel yol çizgi araçları, airless sistemler, pnömatik sistemler, rulo, fırça
İnceltme Oranı	-
Kullanım Miktarı m ² /kg	0,300– 0,500 kg
Kuruma Süresi (20°C) %55 Nem	İlk kuruma: 20 – 30 dakika Dip kuruma: 60 dakika Tam kuruma: 24 saat
Ambalaj	20 kg Plastik kova
Depolama Sıcaklığı	Direk güneş ışığına maruz kalmayan ortamda, Dondan korunarak, Kapalı ambalajda 5°C - 35°C de depolanmalıdır. Dondan koruyun. Eğer ürün donarsa, sonradan ısıtılrsa bile özelliğini kaybeder, bir daha kullanılamaz.
Depolama Süresi	1 Yıl
Kalite Belgesi	ISO 9001



Star Boya ve Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

ISISO Sanayii Sitesi A Blok No : 12 Hadımköy, İstanbul, Türkiye

+90 (212) 623 2716

info@isoweir.com