

# TRANSFER ASTAR

## ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik kopolimer reçine esaslı, alkid reçine esaslı (yağlı) boyların üzerine su bazlı boya uygulamasını sağlayan dönüşüm astarıdır.

## KULLANIM ALANLARI

Solvent bazlı (yağlı) saten boya ile boyanmış eski boyalı yüzeylere su bazlı boyların uygulanmasını sağlar. Su bazlı eski boyalı yüzeylere su bazlı boya uygulanmasında örtme gücünü arttırmak amaçlı kullanılır.

## UYGULAMA

**Yüzey Hazırlama:** Uygulama öncesi yüzeyler yağ, kir, toz ve serbest partiküllerden mekanik usuller ile temizlenmelidir. Eski solvent bazlı boya yüzeylerine zımpara uygulaması yapılarak aşındırılmalıdır.

**Ürün Hazırlama ve Uygulama:** Arındırılan eski boyalı yüzeye 2 kat halinde ISOWEIR TRANSFER ASTAR uygulanmalı. ISOWEIR TRANSFER ASTAR Eski solvent bazlı yüzeylerde 24 saat, katlar arasında su bazlı yüzeylerde 4 saat beklenerek yapılmalıdır.

## ÖZELLİKLER, AVANTAJLAR

- ◆ Eski solvent bazlı boya üzerine su bazlı boya uygulamasında güçlü yapışma





**ISOWEIR**<sup>®</sup>  
PAINT & INSULATION SYSTEMS

sağlar.

- ◆ Eski su bazlı boyalar üzerine su bazlı boya uygulanmasında güçlü yapışma sağlar.
- ◆ Kokusuzdur.
- ◆ Kolay uygulanır.
- ◆ Yüksek yapışma gücüne sahiptir.

## SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

- ◆ Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
- ◆ Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
- ◆ Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	Şeffaf
Parlaklık	-
Görünüm	Viskoz sıvı
Yoğunluk (20 °C)	1,55 – 1,60 gr/cm <sup>3</sup> (TS EN ISO 2811)
Katı madde (% Ağırlık)	%68 – 70 (ASTM D 4209)
PH (25 °C)	8-9 (ASTM E 70)
Uygulama Sıcaklığı (°C)	5 °C – 30 °C
Uygulama Aparatları	Fırça, rulo
İnceltme Oranı	%10
Kullanım Miktarı m <sup>2</sup> /kg	0,100 Lt – 0,150 Lt (tek kat)
Kuruma Süresi (20 °C) Su Bazlı Boya Üzerine	Katlar arası bekleme süresi: 6 saat Tam kuruma: 6 saat
Kuruma Süresi (20 °C) Solvent Bazlı Boya Üzerine	Katlar arası bekleme süresi: 24 saat Tam kuruma: 24 saat
Ambalaj	20 lt – 3,5 lt Plastik kova
Depolama Sıcaklığı	Direk güneş ışığına maruz kalmayan ortamda, Dondan korunarak, Kapalı ambalajda 5 °C – 35 °C de depolanmalıdır.
Depolama Süresi	1 Yıl
Kalite Belgesi	ISO 9001



**Star Boya ve Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.**

ISISO Sanayii Sitesi A Blok No : 12 Hadımköy, İstanbul, Türkiye

+90 (212) 623 2716

info@isoweir.com

www.isoweir.com