

FIXATOR

ÜRÜN TANIMI

ISOWEIR FIXATOR, özellikle dış mekanlarda uygulanacak su bazlı izolasyon, esnek boya gibi ürünlerin sağlam alt yapı üzerine tatbik edilmesini sağlayan yapısal esnek modifiye Akrilik kopolimer esaslı astar malzemedir.

KULLANIM ALANLARI

Çimento esaslı sıvalı yüzeylerde, Su bazlı eski boyalı yüzeylerde, Beton ve tuğla yüzeylerde.

UYGULAMA

Yüzey Hazırlama: Yüzeyde bulunan serbest partiküller mekanik usuller ile temizlenmeli yüzey temiz ve kuru olmalı. Yüzey bozuklukları macun ile optik birliktelik sağlanacak şekilde doldurulmalıdır.

Ürün Hazırlama ve Uygulama: Ürün kullanıma hazırdır, hiçbir şekilde inceltme yapılmaz. ISOWEIR FIXATOR, inceltme yapılmadan ortam koşulları dikkate alınarak tek kat halinde uygulanır. Yüksek zemin sıcaklıklarında zeminin nemlendirilerek uygulanması tavsiye edilir.

Dikkat Edilecek Hususlar: Tatbikat esnasında gözler korunmalı. Eldiven giyilmesi tavsiye edilir. Cilde temas halinde bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Göz ile temas halinde doktora başvurunuz.





ÖZELLİKLER, AVANTAJLAR

- ◆ Zayıf zeminlerdeki kumlanma ve tebeşirlenmeyi yok eder.
- ◆ Her tür mineral esaslı, gözenekli altyapının dokusunu takviye eder.
- ◆ Üzerine uygulanacak esnek boya ve izolasyon katmanları ile tam uyuşum sağlayarak kabarma ve dökülmeleri önler.
- ◆ Tamirat yapılmış yüzeylerde farklı olan yüzey emiciliğini ortadan kaldırır. Boya ton farklılıklarını önler.
- ◆ Tek başına uygulandığında buhar dengesini engellemeden yüzey su emiciliğini azaltır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	Beyaz Likid
Görünüm	Transpale
Yoğunluk (20 °C)	1,00 – 1,10 gr/cm ³ (TS EN ISO 2811)
Katı Madde (% Ağırlık)	%20 (ASTM D 4209)
PH (25 °C)	8-9 (ASTM E70)
Uygulama Sıcaklığı (°C)	+5 °C – 35 °C
Uygulama Aparatları	Fırça, rulo
İnceltme Oranı	Yok
Karışım Ömrü (20 °C)	-
Kullanım Miktarı m ² /kg	0,150 – 0,200 kg (çift kat)
Kuruma Süresi (20 °C)	Yüzey kuruması 30 dakika, Üzerine boya ve izolasyon uygulaması 3 saat, Tam kuruma 24 saat
Ambalaj	20 kg – 10 kg – 5 kg Plastik bidon
Depolama Sıcaklığı	Direk güneş ışığına maruz kalmayan ortamda, Dondan korunarak, Kapalı ambalajda 5 °C - 35 °C de depolanmalıdır.
Depolama Süresi	1 Yıl
Kalite Belgesi	ISO 9001

SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

- ◆ Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
- ◆ Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
- ◆ Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

