

NON OXID ALUMINUM

ÜRÜN TANIMI

Özel alkid reçine esaslı hava kurumalı metalik pigment ve çinko fosfat içeren son kat boyadır. Çinko fosfat içermesi sebebi ile agresif hava koşulları, korozyona karşı yüksek dirençlidir. Metalik pigment içeriği U/V ye maximum dayanıklılık özelliği sağlar, parlaklığı kalıcıdır.

KULLANIM ALANLARI

Her tür metal yüzeylerde direkt olarak veya astarlanarak, Ahşap yüzeylerde astarlanarak.

UYGULAMA

Yüzey Hazırlama: Uygulama yapılacak yüzeyler kir, toz, yağ ve serbest partiküllerden kimyasal ve mekanik usuller ile temizlenmelidir. Temizlenen yüzeylere bir kat ISOWEIR RAPİT ASTAR BOYA uygulanmalıdır.

Ürün Hazırlama ve Uygulama: Ürün ambalajında kullanıma hazırdır. Kullanmadan önce iyice karıştırılmalıdır. Rapit boya tineri ile inceltilebilir. Tatbikat sahası havalandırılmalıdır. Primer üzerine 2-4 saat sonra ISOWEIR NON OXID ALUMINUM boya bir veya iki kat olarak tabanca ile tatbik edilir.

Dikkat Edilecek Hususlar: Tatbikat esnasında gözler korunmalı. Eldiven giyilmesi tavsiye edilir. Cilde temas halinde bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Göz ile temas halinde doktora başvurunuz.



SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

- ◆ Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
- ◆ Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
- ◆ Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	Metall Alüminyum
Parlaklık	Parlak - Yarı mat
Görünüm	-
Yoğunluk (20 °C)	-
Kuru Film Kalınlığı	-
Katı Madde (% Ağırlık)	%55 - %60
Viskozite (25 °C)	-
PH (25 °C)	-
Kopma Uzunluğu	-
Su Aktarım Hızı (1-5)	-
Isı Mukavemeti (°C)	-
Çinko Fosfat İçeriği (% Ağırlık)	%18 - %20
Uygulama Sıcaklığı (°C)	+5°C - +40°C / %70 nem
Uygulama Aparatları	Fırça, Rulo, Özel çizgi araçları, Airless sistemler, Pnömatik sistemler
İnceltme Oranı	-
Kullanım Miktarı kg/m ²	0,125 - 0,150 kg/m ² (Çift kat)
Kuruma Süresi (20 °C)	İlk kuruma: 5 - 10 dakika İkinci kat : min. 4 saat Tam kuruma: 2 - 4 saat
Ambalaj	20 kg Teneke kova
Depolama Sıcaklığı	Direk güneş ışığına maruz kalmayan ortamda, Dondan korunarak, Kapalı ambalajda 5°C - 35°C de depolanmalıdır. Dondan koruyun. Eğer ürün donarsa, sonradan ısıtılabilir özelliğini kaybeder, bir daha kullanılamaz.
Depolama Süresi	1 Yıl
Kalite Belgesi	ISO 9001