

SÜPER TAVAN

ÜRÜN TANIMI

Su Bazlı, yüksek kapatma gücüne sahip, ekstra beyaz, kokusuz TAVAN akrilik reçineden mamul, mat iç cephe tavan boyasıdır.

KULLANIM ALANLARI

İç cephe, Tavan yüzeyler, Çimento esaslı sıvalar, Kalıp beton, Alçı, Alçı levha, Zımpara yapılmış yüzeyler.

UYGULAMA

Yüzey Hazırlama: Uygulama öncesi yüzeyler kir, toz, eski boya ve serbest partiküllerden mekanik usuller ile temizlenmelidir. Düz zemin elde edilmesi için çatlak ve çukurlar ISOWEIR macun ile optik birliktelik sağlanacak şekilde doldurulmalıdır.

Ürün Hazırlama ve Uygulama: İnceltme öncesi karıştırılmalıdır. ISOWEIR SÜPER TAVAN, temiz su ile inceltilmeli. Yüzey hazırlığı ve astarlama işlemi yapılan yüzeylere 4-6 saat sonra ISOWEIR SÜPER TAVAN katlar arası kuruma süresi beklenerek 2 kat halinde uygulanır.

Dikkat Edilecek Hususlar: Tatbikat esnasında gözler korunmalı. Eldiven giyilmesi tavsiye edilir. Cilde temas halinde bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Göz ile temas halinde doktora başvurunuz.



ÖZELLİKLER, AVANTAJLAR

- ♦ Kokusuzdur.
- ♦ Ekstra beyaz, sararmaz.
- ♦ Yüksek örtme gücü.
- ♦ Düşük VOC.
- ♦ Fırça ve rulo izi bırakmaz.
- ♦ Kolay uygulama ve yayılma.
- ♦ Çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz.

SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

- ♦ Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
- ♦ Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
- ♦ Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	-
Parlaklık	Mat (TS EN ISO 2813)
Görünüm	-
Yoğunluk (20 °C)	1,72 - 1,76 gr/cm ³ (TS EN ISO 2811)
Katı madde (% Ağırlık)	%62 ± 65 (ASTM D 4209)
Viskozite (25 °C)	12.000 - 14.000 cPs (ASTM D 2196)
PH (25 °C)	8 - 9 (ASTM E 70)
Kopma Uzaması	-
Su Aktarım Hızı	-
Uygulama Sıcaklığı (°C)	+5 °C - +30 °C
Uygulama Aparatları	Fırça, Rulo, Püskürtme aparatı
İnceltme Oranı	%15 - %20
Kullanım Miktarı kg/m ²	0,14 - 0,18 kg/m ² (Tek kat)
Kuruma Süresi (20 °C)	İlk kuruma: 40 - 60 dakika Katlar arası bekleme süresi: 3 saat Tam kuruma: 6 saat
Ambalaj	17,5 kg - 10 kg - 3,5 kg Plastik kova
Depolama Sıcaklığı	Direk güneş ışığına maruz kalmayan ortamda, Dondan korunarak, Kapalı ambalajda 5 °C - 35 °C de depolanmalıdır.
Depolama Süresi	1 Yıl
Kalite Belgesi	ISO 9001 - TS 5808