

STROPİYER YAPIŞTIRICI

ÜRÜN TANIMI

Expanse veya extrude polistren plakaların, eva şiltelerin, polistren kartonpiyerlerin düşey zeminlere yapıştırılmasında kullanılan yapıştırma gücü son derece yüksek su ve neme değişik iklim koşullarına son derece dayanıklı bir tabaka oluşturan elastomerik reçine esaslı sıvı plastik montaj malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

Her tür beton yüzey, Alçı, Alçıpan, Betopan, Cam yüzeylere extrude, expande, eva, yapıştırılmasında.

UYGULAMA

Yüzey Hazırlama: Uygulama yapılacak yüzeyler kir, toz, yağ ve serbest partiküllerden mekanik usuller arındırılmalı ve kuru olmalıdır. Yatay ve dikey yüzeyler açık alan kalmamak kaydı ile ISOWEIR FIXATOR ile astarlanır.

Ürün Hazırlama ve Uygulama: Ürün ambalajında kullanıma hazırdır. İnceltme yapılmaz. Kullanmadan önce iyice karıştırılmalıdır. Yapıştırılacak materyale rulo veya taraklı mala ile ürün sürülür sağ sol hareketle baskı yapılarak yapıştırılır. Geniş alanda yapılacak düşey uygulamalarda yapıştırılacak aparat boyutunda rulo ile yüzeye sürülür ürün kuruma yapmadan materyal yapıştırılır. 10°C 'nin altında uygulama yapılamaz.



Dikkat Edilecek Hususlar: Tatbikat esnasında gözler korunmalı. Eldiven giyilmesi tavsiye edilir. Cilde temas halinde bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Göz ile temas halinde doktora başvurunuz.

ÖZELLİKLER, AVANTAJLAR

- ◆ **Elastikiyet:** Yapıştırılan materyallerden, esnek uzama ve çekmeleri tolere edebilecek elastikiyette.
- ◆ **Ateşe Dayanıklılık:** Kendiliğinden tutuşmaz, sıcak alev maruz kaldığında alevi yaymadan kendiliğinden söner. Bu özelliği sayesinde "fire retardant coatings" tanımlamasına uyar.
- ◆ **Hava Koşullarına Dayanıklılık:** Elastiki izolasyon kuru film tabakası, ultraviyole ışınlarına karşı son derece dayanıklıdır. Uygulaması kolay olduğu için işçilik hatası olasılığı düşüktür. En ekonomik ve sağlam teknolojik yenileme imkânı sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	Beyaz (Standart)
Parlaklık	Mat
Görünüm	-
Yoğunluk (20 °C)	1,30 - 1,35 kg/lt
Kuru Film Kalınlığı	-
Katı Madde (% Ağırlık)	-
Viskozite (25 °C)	-
PH (25 °C)	-
Kopma Uzaması	-
Su Aktarım Hızı (1-5)	Değer 4
Isı Mukavemeti (°C)	-
Uygulama Sıcaklığı (°C)	+10 °C - +35 °C
Uygulama Aparatları	Rulo, Taraklı mala,
İnceltme Oranı	-
Kullanım Miktarı kg/m ²	1,20 - 1,50 kg/m ²
Kuruma Süresi (20 °C)	İlk kuruma: 2 saat Tam kuruma: 24 saat
Ambalaj	20 kg Plastik kova
Depolama Sıcaklığı	Direk güneş ışığına maruz kalmayan ortamda, Donan korunarak, Kapalı ambalajda 5°C - 35°C de depolanmalıdır. Donan koruyun. Eğer ürün donarsa, sonradan ısıtılabilir özelliğini kaybeder, bir daha kullanılamaz.
Depolama Süresi	1 Yıl
Kalite Belgesi	ISO 9001

SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

- ◆ Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
- ◆ Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
- ◆ Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.