

DECOAKRİL

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik kopolimer reçine esaslı, dekoratif dış cephe boyasıdır.

KULLANIM ALANLARI

Bina dış cephe, Beton, Sıva, Tuğla vs. yüzeylerde kullanılır.

UYGULAMA

Yüzey Hazırlama: Yüzey toz, kir ve serbest partiküllerden mekanik yöntemler ile temizlenmeli, Temizlenen yüzeye tek kat ISOWEIR UNIVERSAL ASTAR uygulanmalıdır.

Ürün Hazırlama ve Uygulama: Yüzey hazırlığı yapılan yüzeylere 2 kat halinde ve katlar arasında kuruma süresi beklenerek uygulanır.

Dikkat Edilecek Hususlar: Tatbikat esnasında gözler korunmalı. Eldiven giyilmesi tavsiye edilir. Cilde temas halinde bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Göz ile temas halinde doktora başvurunuz.

ÖZELLİKLER, AVANTAJLAR

- ◆ Yüksek U/V direnci.
- ◆ Kolay uygulanabilme.
- ◆ Yüksek örtme gücüne sahiptir.
- ◆ Yüksek alkali direncine sahiptir.
- ◆ Düşük VOC.



SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

- ◆ Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
- ◆ Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
- ◆ Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	İstenilen renkte
Parlaklık	Mat (TSE EN ISO 2813)
Görünüm	-
Yoğunluk (20 °C)	1,50 - 1,60 gr/cm ³ (TS EN ISO 2196)
Katı Madde (% Ağırlık)	%68 ± 70 (ASTM D 4209)
PH (25 °C)	8 - 9 (ASTM E 70)
Uygulama Sıcaklığı (°C)	+5 °C - +30 °C
Uygulama Aparatları	Fırça, Rulo
İnceltme Oranı	%10 - %15
Kullanım Miktarı kg/m ²	0,100 - 0,125 kg/m ² (Tek kat)
Kuruma Süresi (20 °C)	Yüzey kuruması: 30 dakika 2. Kat Uygulama: 1 - 3 saat Tam kuruma: 24 saat
Ambalaj	20 kg Plastik kova
Depolama Sıcaklığı	Direk güneş ışığına maruz kalmayan ortamda, Dondan korunarak, Kapalı ambalajda 5 °C - 35 °C de depolanmalıdır.
Depolama Süresi	1 Yıl
Kalite Belgesi	ISO 9001 - TS 7847