

PU-AC 33

ÜRÜN TANIMI

ISOWEIR PU-AC 33, atmosferik korozyona ve alkalilere dayanıklı, yapısal esnek, güçlü bağ yapısına sahip serbest elektron içermeyen, saf akrilik polimer çözeltisidir. Polimer yapısı sebebi ile elektro kimyasal korozyondan etkilenmez.

KULLANIM ALANLARI

Eski eserlerde geleneksel sıva ve harçlarda elastisite, adhezyonu artırmak için aditif olarak, Fresk kaplı iç iç mekan yüzeyler için sabitleyici olarak, Alçıdan mamul ürünler ve kaplamalarda tozumayı, darbe ve aşınma direncini artırmak amacıyla, İnorganik toz pigmentler ile boya eldesinde bağlayıcı madde olarak kullanılır.

UYGULAMA

Dikkat Edilecek Hususlar: Tatbikat esnasında gözler korunmalı. Eldiven giyilmesi tavsiye edilir. Cilde temas halinde bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Göz ile temas halinde doktora başvurunuz.

ÖZELLİKLER, AVANTAJLAR

- ♦ Güçlü kalıcı zemin oluşturur.
- ♦ Yüksek aderans ve elastikiyet sağlar.
- ♦ Yağ ve tuz çözeltilerine yüksek direnç sağlar.
- ♦ Aşınma direncini artırır.
- ♦ Su bazlı izolasyon ürünleri uygulamasına sağlam zemin oluşturur.
- ♦ Apeo Free.



SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

- ◆ Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
- ◆ Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
- ◆ Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	Beyaz Likit
Görünüm	Şeffaf Parlak
Yoğunluk (20 °C)	1,06 - 1,07 gr/cm ³ (TS EN ISO 8962)
Katı Madde (% Ağırlık)	%45 - 46 (DIN EN ISO 3251)
PH (25 °C)	8 - 9 (DIN ISO 976)
MFFT (Minimum film oluşturma sıcaklığı)	0 °C (ISO 2115)
İnceltme Oranı	Yok
Karışım ömrü (20°C)	-
Ambalaj	20 kg Plastik bidon
Depolama Sıcaklığı	Direk güneş ışığına maruz kalmayan ortamda, Dondan korunarak, Kapalı ambalajda 10 °C - 35 °C de depolanmalıdır.
Depolama Süresi	6 Ay
Kalite Belgesi	ISO 9001