

BRÜT BETON ASTARI

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, aderansı yüksek, akrilik kopolimer reçine esaslı, brüt beton üzerine alçı ve çimento esaslı sıva uygulamalarından önce kullanılan iç ve dış cephe astarıdır.

KULLANIM ALANLARI

İç cephelerde alçı sıva uygulaması öncesi, Dış cephelerde çimento esaslı sıva uygulaması öncesi, Brüt beton yüzeylere uygulanır.

UYGULAMA

Yüzey Hazırlama: Uygulama öncesi ürünün yapışmasını engelleyecek yağ, kir, toz, kalıp ayırıcı ve serbest partiküllerden mekanik usuller ile temizlenmelidir. Yüzey kuru ve temiz olmalıdır.

Ürün Hazırlama ve Uygulama: Uygulama öncesi ürün karıştırılmalı, max. %35 oranında inceltilmeli. Uygulamada belirli aralıklar ile karıştırılarak yüzey artırıcı agreganın sedimantasyonu engellenmelidir. Tek kat uygulanmalıdır.

Dikkat Edilecek Hususlar: Tatbikat esnasında gözler korunmalı. Eldiven giyilmesi tavsiye edilir. Cilde temas halinde bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Göz ile temas halinde doktora başvurunuz.



ÖZELLİKLER, AVANTAJLAR

- Yüksek yapışma gücüne sahiptir.
- Yüzey alanını artırıcı homojen agrega içerir.
- Kolay uygulanır.
- Alçı ve sıvalı yüzeyler için adhezyon artırıcı.
- Düşük sedimantasyon.
- Kokusuzdur.

SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

- Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
- Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
- Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	Yeşil
Parlaklık	-
Görünüm	-
Yoğunluk (20 °C)	1,55 - 1,60 gr/cm ³ (TS EN ISO 2811)
Katı madde (% Ağırlık)	%66 - 70 (ASTM D 4209)
PH (25 °C)	8 - 9 (ASTM E 70)
Uygulama Sıcaklığı (°C)	+5 °C - +30 °C
Uygulama Aparatları	Fırça, Rulo
İnceltme Oranı	%20 - %30
Kullanım Miktarı kg/m ²	0,125 - 0,130 kg/m ² (Tek kat)
Kuruma Süresi (20 °C)	İlk kuruma: 1 - 2 saat Tam kuruma: 24 saat
Ambalaj	12 kg Plastik kova
Depolama Sıcaklığı	Direk güneş ışığına maruz kalmayan ortamda, Dondan korunarak, Kapalı ambalajda 5 °C - 35 °C de depolanmalıdır.
Depolama Süresi	1 Yıl
Kalite Belgesi	ISO 9001