

İSNON

ÜRÜN TANIMI

Alkid reçine esaslı çabuk kuruyan ve yangın sonucu oluşan ısı bünyesinde absorbe ederek uygulanacak son kat boya yüzeylerine difüzyonunu önler. Çok iyi yapışması ve sert bir film tabakası vermesi diğer üstünlüklerindendir.

KULLANIM ALANLARI

Beton, Alçı, Alçıpan, Betopan, Çelik yüzeyler.

UYGULAMA

Yüzey Hazırlama: Uygulama öncesi yüzeyler kir, toz, eski boya is ve serbest partiküllerden mekanik usuller ile temizlenmelidir. Cepheyi oluşturan materyaller (alçı, beton sıva vs.) ile optik birliktelik sağlayacak şekilde onarım yapılmalıdır.

Ürün Hazırlama ve Uygulama: İnceltme öncesi karıştırılmalıdır. Tatbikat şekline göre ISOWEIR TİNER ile inceltilebilir. Yüzey hazırlığı yapılan yüzeylere kuru film kalınlığı 60-70 mikron olacak şekilde bir veya iki kat ISOWEIR İSNON tatbik edilmelidir. Yüzeylerin ıslak olmamasına dikkat edilmelidir. Kapalı yerlerde yapılan tatbikatlarda gerekli havalandırma sağlanmalı ve açık alevden korunmalıdır.

Dikkat Edilecek Hususlar: Tatbikat esnasında gözler korunmalı. Eldiven giyilmesi tavsiye edilir. Cilde temas halinde bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Göz ile temas halinde doktora başvurunuz.



ÖZELLİKLER, AVANTAJLAR

- ♦ Yangın sonrasında oluşan ısı bünyesinde tutarak, uygulanacak son kat boya üzerine çıkmasına engel olur.

SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

- ♦ Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
- ♦ Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
- ♦ Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	Gri
Parlaklık	Mat (TS EN ISO 2813)
Görünüm	-
Yoğunluk (20 °C)	1,32 kg/lt
Kuru Film Kalınlığı	-
Katı Madde (% Ağırlık)	-
Viskozite (25 °C)	-
PH (25 °C)	-
Kopma Uzunluğu	-
Su Aktarım Hızı	-
Isı Mukavemeti (°C)	600 °C
Uygulama Sıcaklığı (°C)	+5 °C - +30 °C
Uygulama Aparatları	Fırça, Rulo, Pistole
İnceltme Oranı	%10 - %20
Kullanım Miktarı kg/m ²	0,10 - 0,20 kg/m ² (Çift kat)
Kuruma Süresi (20 °C)	İlk kuruma: 15 - 20 dakika Tam kuruma: 24 saat
Ambalaj	20 kg Plastik kova
Depolama Sıcaklığı	Direk güneş ışığına maruz kalmayan ortamda, Dondan korunarak, Kapalı ambalajda 5 °C - 35 °C de depolanmalıdır.
Depolama Süresi	1 Yıl
Kalite Belgesi	ISO 9001