

WOODLAK

ÜRÜN TANIMI

Yüksek ısı ve basınçta çözünen vaks emülsiyonu, esnek polimer sentezi ile oluşan Ahşap ve su bazlı boya sistemleri üzerine uygulanan özel ürün. Uygulandığı yüzeyde teneffüsü sağlayan % 100 su geçirimsiz ve düz yüzey oluşturan güneşin U/V ışınlarına dirençli transpale inorganik pigmentler ile renklendirilmiş ahşap kaplama malzemesi.

KULLANIM ALANLARI

Ahşap kaplama malzemesi, Bahçe mobilyaları, Dış mekân ahşap cephe kaplamaları, Polistren levha üzerine ahşap görünüm efekti vermek için, Alçı, alçıpan, betopan, fibrobeton yüzeylerde yüzey hazırlığı sonrası ahşap görünümü vermek için.

UYGULAMA

Yüzey Hazırlama: Ahşap yüzeyler eski boya ve kaplamalardan mekanik (zımpara, raspa) usuller ile temizlenecek. Serbest partiküllerden arındırılmış yüzeye tek kat ISOWEIR FIXATOR fırça, rulo ile uygulanacak.

UYARI: Solvent bazlı sistemler üzerine uygulandığında zeminde bulunan vernik mekanik usuller (zımparalama, tel fırça vs.) ile aşındırılmalıdır.

Ürün Hazırlama ve Uygulama: Fırça, rulo, sünger marifeti ile yüzeye ince film halinde istenilen renkte ISOWEIR WOODLAK tek kat halinde homojen dağılım sağlanarak uygulanır. 2. kat uygulamada renklerin üst üste binmesi sonucu 2 ton



koyu efekt oluşur.

ÖZELLİKLER, AVANTAJLAR

- ◆ Ahşap tarafından kolayca emilir, yüzeyde film tabakası oluşturmaz.
- ◆ Ahşabın doğal dokusunu bozmaz, doğal ahşap görünümünü sağlar.
- ◆ Uygulanan yüzeyde teneffüsü sağlar.
- ◆ %100 su geçirimsizdir.
- ◆ Renkleri solmaz.
- ◆ Güneşin U/V ışınlarına, nem ve diğer atmosferik koşullara dirençlidir.
- ◆ Ahşabın doğal görüntüsünü bozmadan renklendirir.
- ◆ Kabarma ve soyulmalara karşı ahşabı mükemmel korur.
- ◆ Çizilme ve aşınma direnci yüksektir.
- ◆ Transparan.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	Krem formunda doğal ahşap renkleri
Parlaklık	Uygulandığı yüzeye göre yarı parlak veya parlak
Görünüm	-
Yoğunluk (20 °C)	1,05-1,10 gr/cm ³ (TS EN ISO 2811)
PH (25 °C)	8-9 (ASTM E 70)
Uygulama Sıcaklığı (°C)	5 °C – 30 °C
Uygulama Aparatları	Fırça, rulo
Kullanım Miktarı m ² /kg	0,100 kg – 0,120 kg (tek kat)
Kuruma Süresi (20 °C)	İlk kuruma 40 – 45 dakika Toz tutmama: 4 saat Tam kuruma 2 gün
Ambalaj	17 kg Plastik kova
Depolama Sıcaklığı	Direk güneş ışığına maruz kalmayan ortamda, Dondan korunarak, Kapalı ambalajda 5 °C - 35 °C de depolanmalıdır.
Depolama Süresi	1 Yıl
Kalite Belgesi	ISO 9001 – TS 7847

SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

- ◆ Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
- ◆ Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
- ◆ Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.



Star Boya ve Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

ISISO Sanayii Sitesi A Blok No : 12 Hadımköy, İstanbul, Türkiye

+90 (212) 623 2716

info@isoweir.com