

# ELİT YARI MAT

## ÜRÜN TANIMI

Akrilik reçine esaslı, su bazlı, silikon emülsiyon katkı, silinebilir, anti bakteriyel, esnek, yüksek örtme gücüne sahip, aditif katkı, dekoratif yarı mat son kat iç cephe boyasıdır.

## KULLANIM ALANLARI

İç cephe, Çimento esaslı sıvalar, Kalıp beton, Alçı, Alçı levha, Zımpara yapılmış yüzeyler.

## UYGULAMA

**Yüzey Hazırlama:** Uygulama öncesi yüzeyler kir, toz, eski boya ve serbest partiküllerden mekanik usuller ile temizlenmelidir. Düz zemin elde edilmesi için çatlak ve çukurlar ISOWEIR macun ile optik birliktelik sağlanacak şekilde doldurulmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde solvent bazlı boya var ise ISOWEIR TRANSFER ASTAR uygulaması yapılmalıdır. Çimento esaslı sıva yüzeylere uygulanacak ise ISOWEIR UNIVERSAL ASTAR. Alçı sıva uygulanan yüzeylere 1/7 birim uygulanmış ISOWEIR KONSANTRE ASTAR uygulanmalıdır.

**Ürün Hazırlama ve Uygulama:** İnceltme öncesi karıştırılmalıdır. ISOWEIR ELİT YARI MAT, temiz su ile inceltilmeli. Yüzey hazırlığı ve astarlama işlemi yapılan yüzeylere 4-6 saat sonra ISOWEIR ELİT YARI MAT katlar arası kuruma süresi beklenerek 2 kat halinde uygulanır.

**Dikkat Edilecek Hususlar:** Tatbikat esnasında gözler korunmalı. Eldiven giyilmesi tavsiye edilir. Cilde temas halinde bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Göz ile temas halinde doktora başvurunuz.





**ISOWEIR®**  
PAINT & INSULATION SYSTEMS

## ÖZELLİKLER, AVANTAJLAR

- ◆ Silinebilir, boya filmi değişim göstermez.
- ◆ Anti Bakteriyel.
- ◆ Yüksek örtme gücüne sahiptir.
- ◆ U/V dirençli, sararmaz.
- ◆ Mantar ve küf oluşumunu engeller.
- ◆ Kokusuzdur.
- ◆ Yüksek teneffüs kabiliyeti.
- ◆ Düşük VOC.
- ◆ Çatlamaz, kabarmaz ve dökülme yapmaz.

## SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

- ◆ Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
- ◆ Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
- ◆ Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

|                                    |                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Renk                               | İstenilen renkte                                                                                               |
| Parlaklık                          | Yarı Mat                                                                                                       |
| Görünüm                            | -                                                                                                              |
| Yoğunluk (20 °C)                   | 1,30 - 1,40 gr/cm <sup>3</sup> (TS EN ISO 2811)                                                                |
| Katı Madde (% Ağırlık)             | %75 ± 78 (ASTM D 4209)                                                                                         |
| Viskozite (25 °C)                  | -                                                                                                              |
| PH (25 °C)                         | -                                                                                                              |
| Kopma Uzaması                      | -                                                                                                              |
| Su Aktarım Hızı                    | -                                                                                                              |
| Uygulama Sıcaklığı (°C)            | +5 °C - +30 °C                                                                                                 |
| Uygulama Aparatları                | Fırça, Rulo                                                                                                    |
| İnceltme Oranı                     | %15 - %20                                                                                                      |
| Kullanım Miktarı kg/m <sup>2</sup> | 0,080 - 0,100 kg/m <sup>2</sup> (Tek kat)                                                                      |
| Kuruma Süresi (20 °C)              | İlk kuruma: 60 - 90 dakika<br>Katlar arası bekleme süresi: 2 saat<br>Tam kuruma: 24 saat                       |
| Ambalaj                            | 20 kg - 10 kg - 3,5 kg Plastik kova                                                                            |
| Depolama Sıcaklığı                 | Direk güneş ışığına maruz kalmayan ortamda, Dondan korunarak, Kapalı ambalajda 5 °C - 35 °C de depolanmalıdır. |
| Depolama Süresi                    | 1 Yıl                                                                                                          |
| Kalite Belgesi                     | ISO 9001 - TS 5808                                                                                             |



**Star Boya ve Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.**

ISISO Sanayii Sitesi A Blok No : 12 Hadımköy, İstanbul, Türkiye

+90 (212) 623 2716

info@isoweir.com

www.isoweir.com