

ACR-FX401

ÜRÜN TANIMI

Esnek spor zeminlerinde kaplama üzerine son kat olarak uygulanan, değişik iklim koşullarına son derece dayanıklı, elastomerik reçine esaslı yapısal esnek kaplama malzemesidir. Sürtünme, çekme ve kopma direnci yüksektir.

KULLANIM ALANLARI

Spor zeminleri son kat olarak, Bisiklet yollarında, Yürüyüş yollarında.

UYGULAMA

Yüzey Hazırlama: Uygulama öncesi yüzeyler kir, toz, eski boya ve serbest partiküllerden mekanik usuller ile temizlenmelidir. Eğer ACR – FX301 üzerine, son kat olarak tatbik edilmiyorsa; Yüzeylerde küf ve yosunlaşma var ise fungusit malzemelerle yok edilmelidir. Yüzeye komple ISOWEIR FIXATOR tatbik edilmelidir. Çatlaklar var ise ; ISOWEIR ELASTİK İZOLASYON veya ARMOZ MACUNU ile doldurulmalıdır. Dolgu üzerine ISOWEIR FIXATOR uygulanmalıdır.

Ürün Hazırlama ve Uygulama: Ürün ambalajında kullanıma hazırdır. İnceltme yapılmaz. Kullanmadan önce iyice karıştırılmalıdır. ISOWEIR ACR – FX301 üzerine veya yüzey hazırlığı yukarıdaki tarife uygun olarak hazırlanmış zeminlere, katlar arasında kuruma süresi beklenerek ACR – FX401 2 kat tatbik edilir.

Dikkat Edilecek Hususlar: Tatbikat esnasında gözler korunmalı. Eldiven giyilmesi tavsiye edilir. Cilde temas halinde bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Göz ile temas halinde doktora başvurunuz.





ÖZELLİKLER, AVANTAJLAR

- ◆ Değişik iklim koşullarına son derece dayanıklıdır.
- ◆ Sürtünme, çekme ve kopma direnci yüksektir.
- ◆ Kendiliğinden tutuşmaz, sıcak aleve maruz kaldığında alevi yaymadan kendiliğinden söner. Bu özelliği sayesinde "fire retardant coatings" tanımlamasına uyar.

SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

- ◆ Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
- ◆ Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
- ◆ Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	Yeşil, Kırmızı, Beyaz, Mavi
Parlaklık	Yarı mat
Görünüm	-
Yoğunluk (20 °C)	1,30 - 1,35 kg/lit Tikotropik
Katı madde (% Ağırlık)	%73 - 77 (ASTM D 4209)
PH (25 °C)	8 - 9 (ASTM E70)
Kuru Film Kalınlığı	E5 (TS 1062-1)
Kopma Uzaması	230% (TS 1967)
Çekme Mukavemeti	4N (TS 1967)
Su Aktarım Hızı	0,098 kg/(m ² .h) sınıf W3 (TS 7847)
Su Buharı Dif. Değeri	21 gr/m ² Gün sınıf V2 (TS 7847)
Işık Haslığı (1-8)	8
Uygulama Sıcaklığı (°C)	+5 °C - +35 °C
Uygulama Aparatları	Fırça, Rulo
İnceltme Oranı	Yok
Karışım Ömrü (20 °C)	-
Kullanım Miktarı kg/m ²	0,60 - 0,90 kg/m ² (Tek kat)
Kuruma Süresi (20 °C)	İlk kuruma: 20 - 30 dakika İkinci kat uygulama : 3 saat Tam kuruma: 4 saat
Ambalaj	20 kg Plastik kova
Depolama Sıcaklığı	Direk güneş ışığına maruz kalmayan ortamda, Dondan korunarak, Kapalı ambalajda 5 °C - 35 °C de depolanmalıdır.
Depolama Süresi	1 Yıl
Kalite Belgesi	ISO 9001

