

ZEEPSON ZEMİN

SOLVENT FREE

ÜRÜN TANIMI

ISOWEIR ZEEPSON ZEMİN, solventsiz epoxy reçine esaslı, iki bileşenli, su ve solventlere karşı dayanıklı, fiziki, kimyevi etkenlere karşı üstün direnç gösterebilen, hijyen sağlayan son kat kaplama malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

Gıda üretimi yapan tesislerde, hastanelerde, soğuk hava depolarında, Yüzme havuzları ve diğer havuzlarda, Petrol, fueloil, parafin, yağ, mazot, muhtelif konsantrasyonlarda asit ve çeşitli solvent içeren depolama tanklarında, Kapalı otopark zeminlerinde, Kargo ambarlarında, balast tankları, su tankları ve diğer tanklarda.

UYGULAMA

Yüzey Hazırlama: Metal yüzeylere SA 2,5 mertebesinde kum raspası yapılmalı, raspanan yüzey kuru hava ile temizlenmelidir. Beton yeni ise, zemin betonu kürünü almış olmalı (~ 21 gün) ve betonun nem oranı %4 ü geçmemelidir. Beton yüzeyler tamamen temizlenmeli, toz ve gevşek parçacıklar dönerli çelik veya vakum temizleyici ile alınmalı, çatlaklar ve kuş gözü boşluklar doldurulmalıdır. Yüzey hazırlığı tamamlanan beton zemin uygun ISOWEIR ZEEPAS astar malzemesi ile astarlanıp, son kat uygulamasına hazır hale getirilmelidir.

Ürün Hazırlama ve Uygulama: Karışım oranı ağırlıkça A bileşen 20 kg, B Bileşen 4 kg olarak karıştırılarak oluşturulmalıdır. A bileşeni düşük devirli karıştırıcı ile



homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Daha sonra B bileşen A bileşene eklenerek, karışım yaklaşık 100 devir/dakika olacak şekilde, en az 2 dakika, karıştırılmalıdır. Karışım yaptığınız malzeme miktarı arttıkça karışım süreniz veya karıştırma hızınızı artırmanız gerekebilir. Karışıma başladığınız anda önce sistemde bir bulanıklaşma oluşacaktır ve karışım devam ettikçe tekrar şeffaflaşmaya başlayacaktır. İlk aşaması tamamlanmış karışımı, temiz bir başka kaba sıyırarak aktarınız ve tekrar karıştırınız. İkinci sefer karıştırdığınız karışımı uygulama yapacağınız alana dökerek işleminizi tamamlayabilirsiniz. Hava sürüklenmesini (baloncuk oluşmaması için) en aza indirmek için, çok uzun süre ve yüksek devirde karıştırma yapılmamalıdır. Alana dökülen malzeme, çelik mala ile yüzeye yayılmalı ve kirpi rulo ile oluşabilecek gaz kabarcıkları giderilmelidir.

Dikkat Edilecek Hususlar: Tatbikat esnasında gözler korunmalı. Eldiven giyilmesi tavsiye edilir. Cilde temas halinde bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Göz ile temas halinde doktora başvurunuz.

ÖZELLİKLER, AVANTAJLAR

- ◆ Solventsiz olması, kapalı alanlarda, su depolarında, gıda ve hijyen şartlarına uygunluk istenilen alanlarda güvenle kullanabilme imkânı sağlar.
- ◆ İçme suyu depolarında, kaplama ve yalıtım malzemesi olarak kullanılabilir.
- ◆ Antitoksittir. Su depolarında kullanıldığında suyun tat ve kokusunda değişim olmaz.

SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

- ◆ Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
- ◆ Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
- ◆ Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.



ISOWEIR®
PAINT & INSULATION SYSTEMS

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	Çeşitli renkler
Parlaklık	Parlak
Görünüm	-
Yoğunluk (20 °C)	1,60 gr/cm ³ Tiksotropik
Karışım Oranı (% Ağırlık)	A bileşen %80 - B bileşen %20
Kuru Film Kalınlığı	260 mikron
Yaş Film Kalınlığı	300 mikron
Katı Madde (% Ağırlık)	%96
Isı Mukavemeti (°C)	55 °C - 150°C
Uygulama Sıcaklığı (°C)	+5 °C - +35 °C
Uygulama Aparatları	Çelik yayma aparatı (Mala). Gaz kabarcıklarını gidermek için kirpi rulo
İnceltme Oranı	Yok
Karışım Ömrü (20 °C)	40 dakika
Kullanım Miktarı kg/m ²	1,40 kg/m ²
Kuruma Süresi (25 °C)	İlk kuruma: 2 - 2,5 saat İkinci kat: 18 - 24 saat Kür Müddeti: 7 gün
Ambalaj	A bileşen 20 kg - B bileşen 4 kg Teneke kova
Depolama Sıcaklığı	Direk güneş ışığına maruz kalmayan ortamda, Dondan korunarak, Kapalı ambalajda 5 °C - 35 °C de depolanmalıdır.
Depolama Süresi	1 Yıl
Kalite Belgesi	ISO 9001 - CE



Star Boya ve Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

ISISO Sanayii Sitesi A Blok No : 12 Hadımköy, İstanbul, Türkiye

+90 (212) 623 2716

info@isoweir.com

www.isoweir.com