

ELASTOCAP TEX

ÜRÜN TANIMI

Acrylic copolymer esaslı, dış cephelerde özel rulo uygulaması sonucu tekstür oluşturan kaplama malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

Brüt Beton, Serpme, Tarak ve Düz sıvalar, Beton Briket, Prese Tuğla, Ytong, Korozyona karşı astarlanmış metal, Astbest Çimento gibi hertürlü düşey dış yüzeylerin su geçirimsizliğinin sağlanması, Dekorasyonda, ayrıca ahşap asıllı yüzeylerde (Sunta, Duralit, vs.) dekoratif amaçla kullanılır.

UYGULAMA

Yüzey Hazırlama: Uygulama öncesi yüzeyler kir, toz, eski boya ve serbest partiküllerden mekanik usuller ile temizlenmelidir. Derin çatlaklar, ISOWEIR LSK katkılı çimento sıvalar ile optik birliktelik sağlanacak şekilde doldurulmalıdır. Tüm yüzeylere, ISOWEIR FIXATOR tek kat halinde uygulanır. (Yüksek sıcaklıklarda yüzey nemlendirilmelidir.)

Ürün Hazırlama ve Uygulama: Uygulama öncesi ürün karıştırılmalı ve inceltme yapılmadan katlar arasında kuruma süresi beklenecek şekilde kullanılmalıdır.





ÖZELLİKLER, AVANTAJLAR

- ◆ Atmosferik şartlara yüksek direnç.
- ◆ Alkali dayanımı yüksektir.
- ◆ Denize kıyı alanlarda, tuz buharına karşı yüksek dirence sahiptir.
- ◆ Yüksek U/V direnci.
- ◆ Çatlak örtme kabiliyetine sahiptir.
- ◆ Beton tahribatını önler.
- ◆ Buhar difüzyonunu engellemez.
- ◆ Alevi iletmez (Fire retardant coating tanımlamasına uygun).
- ◆ Cepelerde su izolasyonu sağlar.
- ◆ Yüksek yapışma ve güçlü bağ yapısı ile kabarmaz, çatlamaz ve dökülmez.
- ◆ Düşük VOC (Avrupa birliği normları VOC değerlerine uygun).

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	İstenilen renkte
Parlaklık	Mat (TSE EN ISO 2813)
Görünüm	Textürlü
Yoğunluk (20 °C)	1,70 – 1,80 gr/cm ³ (TS EN ISO 2811)
Kuru Film Kalınlığı	E5 (TS 1062-1)trt
Tane Büyüklüğü	S3 (TS 1062-1)trt
Su Aktarım Hızı	0,098 gr/(m ² .h) Sınıf W3 (TS 7847)
Uygulama Sıcaklığı (°C)	5 °C – 30 °C
Uygulama Aparatları	Fırça, rulo
Kullanım Miktarı m ² /kg	0,600 kg – 0,900 kg (iki kat)
Kuruma Süresi (20 °C)	Yüzey kuruması 1-2 saat 2.Kat Uygulama: 2 – 3 saat Tam kuruma: 24 saat
Ambalaj	20 kg Plastik kova
Depolama Sıcaklığı	Direk güneş ışığına maruz kalmayan ortamda, Dondan korunarak, Kapalı ambalajda 5 °C - 35 °C de depolanmalıdır.
Depolama Süresi	1 Yıl
Kalite Belgesi	ISO 9001 – TS 7847

SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

- ◆ Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
- ◆ Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
- ◆ Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

