



ISOWEIR®
PAINT & INSULATION SYSTEMS

YOL ÇİZGİ BOYASI

ÜRÜN TANIMI

Değişik iklim koşullarına, U/V ye dayanıklı, sürtünme direnci yüksek, su bazlı akrilik reçinelerden mamul yüksek performanslı mat yol çizgi boyasıdır.

KULLANIM ALANLARI

Asfalt yüzeylerde, Kaldırım taşlarının boyanmasında, Otopark işaretlemelerinde.

UYGULAMA

Yüzey Hazırlama: Uygulama yapılacak yüzeyler kir, toz, yağ ve serbest partiküllerden mekanik usuller arındırılmalı ve kuru olmalıdır. Uyarı: Epoxy zeminler, Helikopter perdahlı yüzeylere uygulama yapılamaz.

Ürün Hazırlama ve Uygulama: Ürün ambalajında kullanıma hazırdır. İnceltme yapılmaz. Kullanmadan önce iyice karıştırılmalıdır. Asfalt veya mineral zemin sıcaklığı +5 -40 °C arasında olmalı, bağıl nem %70 in üzerinde olmamalı ve asfalt kuru olmalıdır. ISOWEIR YOL ÇİZGİ BOYASI üzerine, yüzey kuruma gerçekleşmeden, cam kürecikler 350 gr/m² tüketim esas alınarak püskürtülmelidir. Cam küreler, yansıtıcılık sağlayarak, gece görüşünde yol emniyetinin sağlanmasına yardımcı olur.

Dikkat Edilecek Hususlar: Tatbikat esnasında gözler korunmalı. Eldiven giyilmesi tavsiye edilir. Cilde temas halinde bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Göz ile temas halinde doktora başvurunuz.



Star Boya ve Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

ISISO Sanayii Sitesi A Blok No : 12 Hadımköy, İstanbul, Türkiye

+90 (212) 623 2716

info@isoweir.com

www.isoweir.com



ISOWEIR®
PAINT & INSULATION SYSTEMS

ÖZELLİKLER, AVANTAJLAR

- Sürtünme direnci yüksektir.
- U/V dayanımı vardır.
- Kopma, çekme mukavemeti yüksektir.

SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

- Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
- Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
- Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	Beyaz, Sarı, Kırmızı
Parlaklık	Mat
Görünüm	-
Yoğunluk (20 °C)	1,30 - 1,35 kg/lt
Kuru Film Kalınlığı	-
Katı Madde (% Ağırlık)	-
Viskozite (25 °C)	-
PH (25 °C)	-
Kopma Uzunluğu	-
Su Aktarım Hızı	-
Isı Mukavemeti (°C)	-
Uygulama Sıcaklığı (°C)	+20. +30 / %70 nem
Uygulama Aparatları	Fırça, Rulo, Özel yol çizgi araçları, Airless sistemler, Pnömatik sistemler,
İnceltme Oranı	-
Kullanım Miktarı kg/m ²	0,30 - 0,50 kg/m ²
Kuruma Süresi (20°C) %55 Nem	İlk kuruma: 20 - 30 dakika Dip kuruma: 60 dakika Tam kuruma: 24 saat
Ambalaj	20 kg Plastik kova
Depolama Sıcaklığı	Direk güneş ışığına maruz kalmayan ortamda, Dondan korunarak, Kapalı ambalajda 5°C - 35°C de depolanmalıdır. Dondan koruyun. Eğer ürün donarsa, sonradan ısıtılsa bile özelliğini kaybeder, bir daha kullanılamaz.
Depolama Süresi	1 Yıl
Kalite Belgesi	ISO 9001



Star Boya ve Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

ISISO Sanayii Sitesi A Blok No : 12 Hadımköy, İstanbul, Türkiye

+90 (212) 623 2716

info@isoweir.com

www.isoweir.com