

THERMO SIVA

ÜRÜN TANIMI

ISOWEIR THERMO SIVA, Beton ve ahşap dış cephelerde ısı ve sınırlı ses izolasyonunu bir arada sağlayabilen hafif, dayanıklı dekoratif sıvadır. Bünyesinde bulunan hava boşlukları ve doğal mineraller ile %30'a varan ısı izolasyonu sağlar.

KULLANIM ALANLARI

Beton, sıvalı, boyalı ve mozaik yüzeyler, Ahşap, Tuğla, Gaz beton, Alçıpan, Betopan, OSB plakalar, Cam ve EPS ısı yalıtım plakaları üzerine uygulanır.

UYGULAMA

Yüzey Hazırlama: Beton yüzeylerde tüm yüzey mekanik usuller ile toz, kir ve serbest partiküllerden arındırılmalıdır. Yüzeyde varsa kalkmış boyalar kazınmalı sağlam zemine ulaşılmalıdır. Derin Çukur ve çatlaklar optik birliktelik sağlayacak şekilde elyaflı harç içine mikro polimer astar malzemesi kullanılacak su miktarı kadar katılarak doldurulmalıdır. Yüzeylerde küf ve yosunlaşma varsa fungusit malzemelerle yok edilmelidir. Temizliği yapılmış yüzeye m² de 200 – 250 gr esas ile ISOWEIR FIXATOR uygulanmalıdır. Hava şartlarına göre 1-2 saat sonra ISOWEIR THERMO SIVA uygulamasına başlanmalıdır.

Ürün Hazırlama ve Uygulama: Ürün kullanıma hazırdır, hiçbir şekilde inceltme yapılmaz. Kullanmadan önce iyice karıştırınız. ISOWEIR THERMO SIVA tatbikinde katlar arasında minimum 2 saat beklenmelidir. Kısa sürede düzgün satıh elde etmek esastır. Mantolama işleminde plakaların düzgün olarak yüzeye tespiti sağlamak amacı ile kullanılan su basman çitasına ISOWEIR ile yapılan işlemlerde



gerek yoktur. Bu işlem yerine plakaların arasında boşluk kalmaması için su terazisi ile yatay seviye düzgünlüğü sağlanarak ip veya başka bir aparatla işaretleme yapılır. Polistren plakaların yapıştırma yapılacak yüzeyine m² 'ye 15 adet olmak üzere ISOWEIR YAPIŞTIRMA SIVASI ile noktalama yapılarak yapıştırılır. Plakalar üzerine file konularak 1. Kat uygulaması bitirilir. Kuruma için yeterli süre beklenerek 2. Kat tatbik edilir ve istenilen renkte ISOWEIR ELASTOCAP uygulanarak işlem sonlandırılır.

Ürün Hazırlama ve Uygulama: Ürün kullanıma hazırdır, hiçbir şekilde inceltme yapılmaz. Tüm yüzeylere açık alan bırakmamak şartı ile 2 kat halinde, katlar arasında gerekli kuruma süresi beklenerek Fırça, Rulo ile uygulanır.

Dikkat Edilecek Hususlar: Tatbikat esnasında gözler korunmalı. Eldiven giyilmesi tavsiye edilir. Cilde temas halinde bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Göz ile temas halinde doktora başvurunuz.

ÖZELLİKLER, AVANTAJLAR

- ◆ Soğuk ve sıcaktan etkilenmez, yüksek yapışma özelliğine sahiptir.
- ◆ ISOWEIR THERMO SIVA ısı izolasyonu sağlama özelliğine sahiptir.
- ◆ Mantolama da ısı köprüsü oluşturmaz.
- ◆ Hafiftir, yapılara yük bindirmez.
- ◆ Uygulaması basittir.
- ◆ Kendiliğinden tutuşmaz, sıcak aleve maruz kaldığında alevi yaymadan kendiliğinden söner. Bu özelliği sayesinde "fire retardant coatings" tanımlamasına uyar. Polistren köpük ile yapılan mantolama bu özelliği taşımaz.

SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

- ◆ Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
- ◆ Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
- ◆ Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.



ISOWEIR®
PAINT & INSULATION SYSTEMS

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	Beyaz, Gri
Görünüm	-
Yoğunluk (20 °C)	1,10 - 1,20 gr/cm ³
Katı madde (% Ağırlık)	%45 - 47 (ASTM D 4209)
PH (25 °C)	8 - 9 (ASTM E70)
Kuru Film Kalınlığı	E5 (TS 1062-1)
Kopma Uzunluğu	30% (TS EN 1967)
Çekme Mukavemeti	3N (TS EN 1967)
Su Aktarım Hızı	0,09 g (m ² *gün)(Sınıf W3) TS EN 7847
Işık Haslığı (1-8)	8
Uygulama Sıcaklığı (°C)	+5 °C - +35 °C
Uygulama Aparatları	Çelik Mala
İnceltme Oranı	Yok
Karışım Ömrü (20 °C)	-
Kullanım Miktarı kg/m ²	3,00 - 4,00 kg/m ²
Kuruma Süresi (20 °C)	Kuruma (10°C): 5 saat Kuruma (20°C): 2 saat
Ambalaj	15 kg Plastik kova
Depolama Sıcaklığı	Direk güneş ışığına maruz kalmayan ortamda, Dondan korunarak, Kapalı ambalajda 5 °C - 35 °C de depolanmalıdır.
Depolama Süresi	1 Yıl
Kalite Belgesi	ISO 9001 - TS 7847 Buluş patenti firmamıza aittir.



Star Boya ve Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

ISISO Sanayii Sitesi A Blok No : 12 Hadımköy, İstanbul, Türkiye

+90 (212) 623 2716

info@isoweir.com

www.isoweir.com