

TREND SOFT

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikon emülsiyon katkılı, silinebilir, yüksek örtme gücüne sahip, dekoratif soft mat iç cephe boyasıdır.

KULLANIM ALANLARI

İç cephe, Çimento esaslı sıvalar, Kalıp beton, Alçı, Alçı levha, Zımpara yapılmış yüzeyler.

UYGULAMA

Yüzey Hazırlama: Uygulama öncesi yüzeyler kir, toz, eski boya ve serbest partiküllerden mekanik usuller ile temizlenmelidir. Düz zemin elde edilmesi için çatlak ve çukurlar ISOWEIR macun ile optik birliktelik sağlanacak şekilde doldurulmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde solvent bazlı boya var ise ISOWEIR TRANSFER ASTAR uygulaması yapılmalıdır. Çimento esaslı sıva yüzeylere uygulanacak ise ISOWEIR UNIVERSAL ASTAR. Alçı sıva uygulanan yüzeylere 1/7 birim uygulanmış ISOWEIR KONSANTRE ASTAR uygulanmalıdır.

Ürün Hazırlama ve Uygulama: İnceltme öncesi karıştırılmalıdır. ISOWEIR TREND SOFT, temiz su ile inceltmeli. Yüzey hazırlığı ve astarlama işlemi yapılan yüzeylere 4-6 saat sonra ISOWEIR TREND SOFT katlar arası kuruma süresi beklenecek 2 kat halinde uygulanır.

Dikkat Edilecek Hususlar: Tatbikat esnasında gözler korunmalı. Eldiven giyilmesi tavsiye edilir. Cilde temas halinde bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Göz ile temas halinde doktora başvurunuz.



ÖZELLİKLER, AVANTAJLAR

- ◆ Silinebilir, boya filmi değişim göstermez.
- ◆ Yüksek örtme gücüne sahiptir.
- ◆ U/V dirençli, sararmaz.
- ◆ Yüksek Adezyon.
- ◆ Kokusuzdur.
- ◆ Yüksek teneffüs kabiliyeti.
- ◆ Düşük VOC.
- ◆ Çatlama, kabarmaz ve dökülme yapmaz.

SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

- ◆ Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
- ◆ Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
- ◆ Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	İstenilen renkte
Parlaklık	Mat (TS EN ISO 2813)
Görünüm	-
Yoğunluk (20 °C)	1,55 - 1,60 gr/cm ³ (TS EN ISO 2811)
Katı Madde (% Ağırlık)	%62 ± 65 (ASTM D 4209)
Viskozite (25 °C)	12.000 - 14.000 cPs (ASTM D 2196)
PH (25 °C)	8 - 9 (ASTM E 70)
Kopma Uzasması	-
Su Aktarım Hızı	-
Uygulama Sıcaklığı (°C)	+5 °C - +30 °C
Uygulama Aparatları	Fırça, Rulo
İnceltme Oranı	%15 - %20
Kullanım Miktarı kg/m ²	0,080 - 0,100 kg/m ² (Tek kat)
Kuruma Süresi (20 °C)	İlk kuruma: 60 - 90 dakika Katlar arası bekleme süresi: 2 saat Tam kuruma: 24 saat
Ambalaj	20 kg - 10 kg - 3,5 kg Plastik kova
Depolama Sıcaklığı	Direk güneş ışığına maruz kalmayan ortamda, Dondan korunarak, Kapalı ambalajda 5 °C - 35 °C de depolanmalıdır.
Depolama Süresi	1 Yıl
Kalite Belgesi	ISO 9001 - TS 5808