

YOL VE ZEMİN BOYASI

ÜRÜN TANIMI

Değişik iklim koşullarına, U/V ye dayanıklı, sürtünme direnci yüksek, sb saf akrilik emülsiyon reçineden mamul yüksek performanslı yarı mat yol ve zemin boyasıdır.

KULLANIM ALANLARI

Asfalt yüzeylerde, Kaldırım taşlarının boyanmasında, Otopark işaretlemelerinde ve zeminlerinde, Yürüyüş yollarında

UYGULAMA

Yüzey Hazırlama: Uygulama yapılacak yüzeyler kir, toz, yağ ve serbest partiküllerden mekanik usuller arındırılmalı ve kuru olmalıdır.

Ürün Hazırlama ve Uygulama: Ürün ambalajında kullanıma hazırdır. İnceltme yapılmaz. Kullanmadan önce iyice karıştırılmalıdır. Asfalt veya mineral zemin sıcaklığı +10°C - 30°C arasında olmalı, bağıl nem %50 in üzerinde olmamalı ve asfalt kuru olmalıdır.

ÖZELLİKLER, AVANTAJLAR

- ◆ Sürtünme direnci yüksektir.
- ◆ U/V dayanımı vardır.
- ◆ Kopma, çekme mukavemeti yüksektir.





ISOWEIR[®]
PAINT & INSULATION SYSTEMS

SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

- ◆ Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız.
- ◆ Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
- ◆ Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	Ral renkleri
Parlaklık	Yarı Mat
Görünüm	-
Yoğunluk (20 °C)	1,30 – 1,35 kg / lt
Uygulama Sıcaklığı (°C)	+10.+30 °C / %50 nem
Uygulama Aparatları	Airless sistemler, pnömatik sistemler, rulo, fırça
İnceltme Oranı	Yok
Kullanım Miktarı m ² /kg	0,600– 0,700 kg
Kuruma Süresi (20°C) (300-350 mikron)	İlk kuruma: 20 – 30 dakika Dip kuruma: 60 dakika Yüksek nem ve düşük sıcaklıklarda süre uzayabilir.
Ambalaj	20 kg Plastik kova
Depolama Sıcaklığı	Direk güneş ışığına maruz kalmayan ortamda, Dondan korunarak, Kapalı ambalajda 5°C - 35°C de depolanmalıdır. Dondan koruyun. Eğer ürün donarsa, sonradan ısıtılsa bile özelliğini kaybeder, bir daha kullanılamaz.
Depolama Süresi	1 Yıl
Kalite Belgesi	ISO 9001



Star Boya ve Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

ISISO Sanayii Sitesi A Blok No : 12 Hadımköy, İstanbul, Türkiye

+90 (212) 623 2716

info@isoweir.com